



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN NOBILIUM®THERMALPANEL

Überarbeitung vom 01.02.2026, die alle vorherigen Versionen aufhebt und ersetzt.

Eigentum	Wert	Maßeinheit	Norm
Dicke	9 (+\-1)	mm	UNI EN 823
Ausmaße	1200 (±2,5) x 600 (+\ -2,5)	mm	UNI EN 822
Entschlossenheit TVOC	43	(µg/m³)	UNI EN ISO 16000-9: und ISO 16000-6
Toleranzwert Behauen	<1	%	UNI EN 824
Toleranzwert Planarität	<1	%	UNI EN 825
Dichte	187 ± 15	kg/m³	UNI EN 1602
Druckfestigkeit mit Quetschgrenze von 10% (erforderliche Stärke gleich 0,9mm). CS(10)50	58 ± 5	kPa	UNI EN 826
Druckfestigkeit mit Quetschgrenze von 20% (erforderliche Stärke gleich 1,8mm). CS(20)150	189 ± 39	kPa	UNI EN 826
Druckfestigkeit mit Quetschgrenze von 30% (erforderliche Stärke gleich 2,7mm).CS(30)290	343 ± 47	kPa	UNI EN 826
Widerstand gegen Punktlast	6150,00	N	UNI EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zu Flächen	>30	kPa	UNI EN 1607
Wärmeleitfähigkeit λD 10°C d = 9mm	0.032	W·m/K	UNI EN 12667
Wärmeleitfähigkeit λD 10°C d = 3mm	0,029	W·m/K	UNI EN 12667
Thermischer Widerstand R <sub>d</sub> 10°C d = 9mm	0.280	m²·K/W	UNI EN 12667
Thermischer Widerstand R <sub>d</sub> 10°C d = 3mm	0,103	m²·K/W	UNI EN 12667



Elastizitätsmodul E	136,0	kPa	UNI EN 826
Dimensionsstabilität bei bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen - DS(TH) 48h, 70°C, 90%Rh	<1	%	UNI EN 1604
	Toleranzklasse DS (70, 90) 1		UNI EN 1604
Brandschutz	A1		UNI EN ISO 1182
Spezifische Wärme des Paneels	1030	J/Kg°K	UNI EN 10456
Spezifische Wärme der Faser	2090	J/Kg°K	UNI EN 12524
Äquivalente Luftdichte Sd	0,02m	m	UNI EN 12086
Wasserdampfdurchlässigkeit	1	μ	UNI EN 10456

Das Produkt NOBILIUM®THERMALPANEL ist ein zu 100% recycelbares und **CE zertifiziertes** Naturprodukt **gemäß hEN 13162:2012 + A1:2015** und entspricht den CAM Anforderungen gemäß **EN 14021:2016**

**AGOSTI NANOTHERM SRL**

**St. Jakob Strasse 23- - 39055 Laifers ( BZ ) – ITALIEN**

Die Marke **NOBILIUM®** ist eine eingetragene Marke und ausschließliches Eigentum der **AGOSTI NANOTHERM 2 / 2 GMBH** in Bozen

Datenschutzerklärung vom 01.02.2026